

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® PROTI-ZDRSNI SPREJ

V sekundi naredi vsako površino nedrsečo

- Lahka protizdrsna obdelava
- Lepi se na kovino, les, beton, ploščice in parket
- Idealen tudi za orodje
- Zelo hitro sušenje (5-10 minut)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® PROTI-ZDRSNI SPREJ

OPIS

Ta zaključni premaz naredi vsako površino neдрsečo v sekundi. SuperGrip™ proti-zdrski spreji temeljijo na hitro sušečem akrilno modificiranem kratko-oljnim alkidu. Barvni izdelki temeljijo na pigmentih brez svinca in kromata ter vsebujejo poseben dodatek proti zdrsu. Nanaša se na kovinske, betonske, keramične in lesene površine ali ustrezno pripravljene barvane podlage.

PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM Proti-zdrski sprej 2400 se nanaša na kovinske, betonske, keramične in lesene površine ali ustrezno pripravljene barvane podlage. Jeklo je treba premazati s temeljnim premazom 2169 ali 2182. RUST-OLEUM Proti-zdrski sprej 2400 je namenjen manjšim vzdrževalnim delom ali za popravilo. RUST-OLEUM Proti-zdrski sprej 2400 je za notranjo in zunanjo uporabo, pri lahki izpostavljenosti v industriji, kjer se zahtevajo protizdrske lastnosti.

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik:	20 minut
Suho za rokovanje:	60 minut
Suho za ponovni premaz:	po 1 uri ponovno
Popolnoma suho:	7 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

100 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

25 µm

TEORETIČNA PORABA

2,5 m² na aerosol pri 25 µm suh

PRAKTIČNA PORABA

Praktična poraba je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrupavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobe, olje, rjo in vse druge površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Neokrnjene premaze zbrusite, da zagotovite ustrezen oprijem. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperatura pločevinke ter podlage nad 10°C.

UPORABA & REDČENJE: AEROSOL

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zasilšite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Držite približno 25 cm od površine. Držite pločevinko vzporedno s površino ter jo premikajte naprej in nazaj. Pločevinko morate ves čas premikati, ko pritisnete gumb za pršenje, da se izognete izteku. Nanesite več tankih slojev v intervalih nekaj minut, da dosežete ustrezno debelino premaza. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pritisnite gumb za pršenje za 2-3 sekunde, da očistite ventil.

OPOMBE

Ni za uporabo v vlažnih prostorih, kot so kopalnice ali na podlagah, ki so redno v stiku z vodo.

VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS:	524 - 538 g/l
Opombe glede varnosti:	Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki.

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če jih hranimo v suhih, dobro prezračenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35°C.

Datum izdaje: 19.04.2022

Razpoložljive barve in velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam pripravil na primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadrjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu