

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® ANTIKOROZIJSKI TEMELJNI PREMAZ

Hitra zaščita proti koroziji

- Pripravljen za ponovni premaz v 1 uri ali po 48 urah, rokovanje po 30 minutah
- Za nove ali rahlo zarjavele površine
- Prodre globoko v površino in rja nima možnosti, da nastane
- Siva za svetle pokrivne premaze in rdeča za temne pokrivne premaze

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ANTIKOROZIJSKI TEMELJNI PREMAZ

OPIS

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol Rdeč temeljni premaz 2169 / Siv temeljni premaz 2182 sta hitro sušeka temeljna premaza na osnovi kratkega oljnega sojinega alkida. Izdelka vsebujeta pigmente, ki zavirajo rjo, in sta brez svinca in kromata.

PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM Rdeč temeljni premaz 2169 / Siv temeljni premaz 2182 sta namenjena uporabi na novih, golih ali rahlo zarjavelih jeklenih površinah. RUST-OLEUM Rdeč temeljni premaz 2169 / Siv temeljni premaz 2182 sta namenjena nanosu na majhne površine ali za popravilo. RUST-OLEUM Rdeč temeljni premaz 2169 / Siv temeljni premaz 2182 se uporabljata pri rahli izpostavljenosti v industriji, normalni vlažnosti in notranjih nanosih ter ga je potrebno premazati s pokrivnimi premazi RUST-OLEUM HardHat Pokrivni premazi.

TEHNIČNI PODATKI

Stopnja sijaja: Mat
Toplotna odpornost: 100°C (suha toplota), nad 65° C lahko pride do rumenjenja

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 15 minut
Suho za rokovanje: 30 minut
Suho za ponovni premaz: v 1 uri ali po 48 urah
Popolnoma suho: 7 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

80 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

25 µm

TEORETIČNA PORABA

2,5m² na aerosol pri debelini suhega filma 25 µm.

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobe, olje, rjo in vse druge površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Rahlo pobrusite nepoškodovane premaze, da dobite hrapavo podlago. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperatura pločevinke ter podlage nad 0°C.

UPORABA & REDČENJE: AEROSOL

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zaslžite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Držite približno 25 cm od površine. Držite pločevinko vzporedno s površino ter jo premikajte naprej in nazaj. Pločevinko morate ves čas premikati, ko pritisnete gumb za pršenje, da se izognete izteku. Nanesite več tankih slojev v intervalih nekaj minut, da dosežete ustrezno debelino premaza. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pritisnite gumb za pršenje za 2-3 sekunde, da očistite ventil.

OPOMBE

Pri nanašanju svetlih pokrivnih premazov je treba nanesti svetli temeljni premaz. Ker ne vsebujejo svinca in kromata, ti izdelki ne povzročajo nevarnosti strupenih hlapov, ko površine, prevlečene s temi izdelki, kasneje varimo.

VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS: 630 g/l
Opombe glede varnosti: Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 5 let od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če jih hranimo v suhih, dobro prezračenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5°C in 35°C.

Datum izdaje: 19.04.2022

Razpoložljive barve in velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam preprčal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

CorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 4000 44
F: +33(0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu