

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® CINKOV SPREJ ZA HLADNO CINKANJE

# Katodna zaščita golega in pocinkanega jekla



- Katodna zaščita golega in pocinkanega jekla
- 90% čistega cinka v suhem filmu barve
- Odporen na 500 ur preskusa s slano meglo
- Ponovni premaz v 1 uri, premaz s čopičem v 4 urah
- Ponovni premaz s HARD HAT kovinskimi spreji

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# HARD HAT® CINKOV SPREJ ZA HLADNO CINKANJE

## OPIS

Hard Hat® Aerosol Cinkov sprej za hladno cinkanje 2185 je hitro sušeči temeljni premaz, bogat s cinkom, na osnovi epoksi estrske smole. Izdelek vsebuje čisti cink kot pigment in zagotavlja katodno zaščito.

## PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM Cinkov sprej 2185 se uporablja na novih, golih jeklenih ali pocinkanih jeklenih površinah. RUST-OLEUM Cinkov sprej 2185 je namenjen nanašanju na manjše površine ali za popravila. RUST-OLEUM Cinkov sprej 2185 je možno ponovno premazati z nepralnimi premazi. RUST-OLEUM Cinkov sprej 2185 se uporablja kot temeljni premaz ali kot nosilni premaz pri rahli izpostavljenosti v industriji, korozivnih okoljih in območjih z visoko vlažnostjo.

## TEHNIČNI PODATKI

Stopnja sijaja: Mat  
Toplotna odpornost: 450°C (suha toplota)

## ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 10 minut  
Suho za rokovanje: 30 minut  
Suho za ponovni premaz: v 1 uriali po 48 urah  
Popolnoma suho: 7 dni

## PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

100 µm

## PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

35 µm

## TEORETIČNA PORABA

1,4 m<sup>2</sup> na aerosol pri 35 µm suh

## PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage in izgube materiala med nanosom.

## PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobe, olje, rjo in ostale površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

## POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperatura pločevinke ter podlage nad 0°C.

## UPORABA & REDČENJE: AEROSOL

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zasilšite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Držite približno 25 cm od površine. Držite pločevinko vzporedno s površino ter jo premikajte naprej in nazaj. Pločevinko morate ves čas premikati, ko pritisnete gumb za pršenje, da se izognete izteku. Nanesite več tankih slojev v intervalih nekaj minut, da dosežete ustrezno debelino premaza. Po uporabi obmite pločevinko na glavo in pritisnite gumb za pršenje za 2-3 sekunde, da očistite ventil.

## VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS: 630 g/l  
Opombe glede varnosti: Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki

## ROK UPORABNOSTI

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če jih hranimo v suhih, dobro prezračeni prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35°C.

Datum izdaje: 19.04.2022

Razpoložljive barve in velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam preprčil o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvod podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 4000 44  
F : +33(0) 130 4099 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32(0) 13 460 200  
F : +32(0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu