

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT®HIDROIZOLACIJA

Takoj zaustavi puščanje

- Lahko se nanaša v vseh vremenskih razmerah
- Odličen oprijem na različne podlage
- Debel elastičen vodoodporen premaz
- Sanacija preperelih streh
- Lahko se nanaša s čopičem, valjčkom ali brezzračno

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® HIDROIZOLACIJA

OPIS

Takojšnja vodoodporna elastična barva za strehe, nepohodne terase, žlebove, slemena, dimnike, cevi itd. Izdelek ima boljšo UV odpornost in izboljšane hidrofobne (ki se ne veže z vodo) lastnosti.

PRIPOROČENA UPORABA

Vodoodporen zaključek streh, nepohodnih teras, žlebov, slemenov, dimnikov, cevi itd. Možnost ponovnega premazovanja z Dacfill ali Dacfill HZ.

TEHNIČNI PODATKI

Gostota (g/cm³): 1,03
Stopnja sijaja: Saten
Vsebnost trdnih snovi v teži: 52%
Vsebnost trdnih snovi v prostornini: 43%

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 4 h
Suho za ponovni premaz: 3 - 14 dni z istim izdelkom. 6 tednov z bravo.

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

1000 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

430 µm

TEORETIČNA PORABA

1 m²/L pri 430 µm suho.
Nanesite 2 sloja v kombinaciji z Dacfill-fisom (glejte spodaj).

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala.

PRIPRAVA POVRŠINE

Previdno odstranite prah, blato, maščobo, mah in posušeno listje. Mesta, ki jih je potrebno sanirati, očistimo s trdo metlo in gobo. Po čiščenju lahko Fillcoat nanesete neposredno na bitumenske podlage, trdi PVC, poliester, cink, aluminij, steklo, ploščice itd.

Porozni materiali (beton, kamen, les) morajo biti najpej posušeni in predhodno obdelani s premazom 44HS. V primeru večkrat popravljenih madežev, pomembnih ali aktivnih razpok je treba Fillcoat brez vlaken utrditi z Dacfill fisom: nanesite plast Fillcoat-a (približno 1 l/m²), nanesite fis in ga takoj prekrijte z drugo plastjo Filcoat-a.

NAVODILA ZA UPORABO

Za zagotovitev homogenosti je potrebno premazne materiale pred uporabo temeljito premešati.

POGOJI NANOSA

Uporablja se lahko v vseh vremenskih razmerah, razen v snegu.

UPORABA & REDČENJE: ČOPIČ

Ne redčite.

UPORABA & REDČENJE: VALJČEK

Ne redčite.

UPORABA & REDČENJE: BREZZRAČNO

Ne redčite. Šoba: 18 - 23 / Pritisk: 220 barov.

UPORABA & REDČENJE: ZRAČNO

Ni priporočljivo.

ČIŠČENJE OPREME / RAZLITJA

Razredčilo 22 ali beli špirit (white spirit).

OPOMBE

Nikoli ne nanašajte na polistirensko izolacijo ali na nov beton (beton mora biti star vsaj dve leti). Ne nanašajte Fillcoat pod Dac Hydro Alu.

VARNOSTNI PODATKI

Raven HOS: 485 g/l
HOS pripravljena mešanica: 485 g/l
Kategorija HOS: A/I
Meja HOS: 500 g/l
Opombe glede varnosti: Oglejte si varnostni list in varnostne informacije, natisnjene na pločevinki.

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 5 let od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če je izdelek shranjen v suhih, dobro prezračjenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35°C.

Datum izdaje: 24/06/2022

Razpoložljive barve in velikosti pacarana: Za pregled razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnjem izvodu podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutni izvod. Najnovejši izvodi podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali dobiti na zahtevo pri naši službi za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu