

Tehnični list

Rust-Oleum barva v spreju z naravnim učinkom 400 ml

Barve: liti bron bronasta kovinska (Cast Bronze), lito železo kovinska (Cast Iron), barva apnenca mat (Limestone), terakota mat (Terracotta), beton mat (Concrete)

Akrilna barva v spreju vrhunske kakovosti, ki se hitro suši, za uporabo na večini površin, ki jih je mogoče barvati, z rahlo teksturo, ki posnema videz in občutek litega železa, litega bron, terakote, apnenca in betona.

Za notranjo in zunanjo uporabo.

PRIPRAVA POVRŠINE: Za zagotovitev barvne ustreznosti izdelek najprej preizkusite na neopaznem mestu. Za najboljše rezultate odstranite oslabele stare premaze, vso umazanijo, maščobe, ostanke olja, soli in druge napake s površine z gospodinjskim čistilom. Če ste na površini predhodno uporabili vosek ali loščilo, površino očistite z razredčilom. Temeljito sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši. Goli les in kovino je treba premazati s temeljnim premazom. Golo plastiko je treba premazati z temeljnim premazom za plastiko.

POGOJI UPORABE: Uporabljajte na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru, kot je odprta garaža. Nanašajte pri temperaturah med 10-32°C in relativni vlažnosti pod 85%, da zagotovite pravilno sušenje. Izogibajte se pršenju v zelo vetrovnih in prašnih razmerah. Zaščitite okolico pred razpršeno meglico.

UPORABA: Močno pretresite pločevinko, da se prepričate, da mešalne kroglice ropotajo in nadaljujte s tresenjem vsaj eno minuto. V primeru, da mešalne kroglice ne ropotajo, **NE UDARJATE PO PLOČEVINKI**, nadaljujte z nežnim stresanjem, dokler ne zaslišite premikanja kroglic. Med barvanjem občasno pretresite. Držite pločevinko 30 cm od površine in pršite z enakomernimi gibi naprej in nazaj, pri čemer se vsak potek rahlo prekriva. Za najboljše rezultate imejte posodo med pršenjem v stalnem gibanju in na enaki razdalji od površine. **NE UPORABLJAJTE BLIZU ODPRTEGA OGNJA.** Priporočena 1-2 nanosa, da ustvarite naravni učinek.

ČIŠČENJE: Po uporabi obrnite dozo na glavo in pršite 2-3 sekunde, da očistite pršilne šobe. Konico šobe pred shranjevanjem obrišite, v primeru zamašitve namočite v razredčilo. Ostanke mokre barve očistimo z razredčilom RUST-OLEUM ali drugim razredčilom brez vonja (white spirit). Prazno embalažo pravilno zavrzite, ne odlagajte je med mešane odpadke.

ČAS SUŠENJA: Na dotik suho po 30 minutah, za ponoven nanos po 20 minutah in popolnoma suho po 24 urah. Zgornji podatki temeljijo na temperaturi 15°C in 50% relativni vlažnosti. Nižje temperature in višja zračna vlaga bodo podaljšali čas sušenja.

Proizvedeno v Belgiji. Proizvaja Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem.

Uvoznik za Republiko Slovenijo/distributer - PETRUS d.o.o., Trata 10, 4220 Škofja Loka
Več informacij o proizvodih poiščite na naši spletni strani www.petrus.si ali pokličite na številko telefona 051 200 633

POKRITOST: 400 ml pločevinka pokriva približno 2,5 m². Pokrivnost se lahko razlikuje glede na način in količino nanosa ter vrsto in vpojnost podlage.

Omejitve: Ne uporabljajte na pocinkanem jeklu ali površinah, ki redno presegajo temperature nad 90°C. Nanašajte le, ko je temperatura med 10-32°C in relativni vlažnosti pod 85%. Med pripravo površine barve pred letom 1960 je treba upoštevati posebne previdnostne ukrepe površine pri lesu in kovini, saj lahko vsebujejo škodljiv svinec. Pri suhem brušenju se izogibajte vdihavanju prahu tako, da nosite ustrezno zaščitno masko za obraz. Pred uporabo izdelka preberite kopijo ustreznega zdravstvenega in varnostnega lista.

ROK UPORABE: 3 leta (neodprto) od datuma izdelave (glej dno pločevinke).

Zavrnitev odgovornosti: Informacije v tem priročniku so v skladu z kolikor nam je znano, so resnični in točni ter podani v dobri veri, brez dodatnih jamstev. Priporočamo, da kot uporabnik neodvisno preizkusite izdelek na želeni površini in se prepričajte, da je primeren za to vrsto površine. Tehnične informacije o izdelku v katerih najdete navodila za njegovo varno uporabo in varovanje zdravja, so na voljo na naši spletni strani.

Proizvedeno v Belgiji. Proizvaja Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem.

Uvoznik za Republiko Slovenijo/distributer - PETRUS d.o.o., Trata 10, 4220 Škofja Loka
Več informacij o proizvodih poiščite na naši spletni strani www.petrus.si ali pokličite na številko telefona 051 200 633

