

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® KOVINSKI POVRŠINSKI SPREJ NERJAVEČE JEKLO

Premaz iz nerjavečega jekla

- Večja odpornost proti obrabi
- Boljše protikorozijske lastnosti kot druge kovine
- Odlična UV odpornost (se ne razbarva)
- Odporen na kisline, kemikalije in alkalije

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® KOVINSKI POVRŠINSKI SPREJI

OPIS

Hard Hat® Aerosol Kovinski površinski spreji 2100 temeljijo na hitro sušečem kratkem olju sojinega alkida. Izdelek temelji na pigmentih brez svinca in kromatov.

PRIPOROČENA UPORABA

RUST-OLEUM Kovinske površinske spreje 2100 je treba nanesti preko RUST-OLEUM Hard Hat 2169/ 2182 temeljnih premazov ali ustrezno pripravljenih pobarvanih podlag; lahko jih premažemo z RUST-OLEUM Hard Hat 2500 Prozorni površinski sprej. RUST-OLEUM kovinski pokrivni premazi 2100 so namenjeni za manjša vzdrževalna dela ali popravke. RUST-OLEUM Kovinske površinske spreje 2100 je treba uporabljati pri izpostavljenosti lahki industriji, normalni vlažnosti in notranjih aplikacijah.

TEHNIČNI PODATKI

Stopnja sijaja: Kovinski
Toplotna odpornost: 100°C (suha toplota)

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 15 minut
Suho za rokovanje: 30 minut
Suho za ponovni premaz: po 1 uri ali po 48 urah
Popolnoma suho: 3 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

100 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

25 µm

TEORETIČNA PORABA

2.5 m² na sprej pri 25 µm dry (1.5 m² za 2115 in 2119)

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite umazanijo, maščobe, olje, rjo in vse druge površinske onesnaževalce z ustreznimi sredstvi. Za temeljni premaz so priporočljivi temeljni premazi RUST-OLEUM. Rahlo pobrusite nepoškodovane premaze, da dobite hrapavo podlago. Površina mora biti med nanosom čista in suha.

POGOJI NANOSA

Za optimalne rezultate mora biti relativna vlažnost pod 85% in temperatura pločevinke ter njene vsebine nad 0°C.

UPORABA & REDČENJE: AEROSOL

Odstranite pokrovček. Po tem, ko zaslžite ropotanje mešalne kroglice, močno stresajte vsaj eno minuto. Med uporabo pogosto pretresite. Držite približno 25 cm od površine. Držite pločevinko vzporedno s površino ter jo premikajte naprej in nazaj. Prepričajte se, da je pločevinka v gibanju, ko pritisnete gumb za pršenje, da se izognete izteku. Nanesite več tankih slojev v intervalih nekaj minut, da dosežete ustrezno debelino premaza. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pritisnite gumb za pršenje za 2-3 sekunde, da očistite ventil.

OPOMBE

Svetli zaključni premazi bodo morda potrebovali svetel temeljni/vmesni premaz. Za dobro zaščito zarjavele kovinske površine najprej premažemo s temeljnim premazom (Hard Hat 2169/2182). Golo ali peskano kovino premažite s temeljnim premazom 2185 (Hard Hat Cinkov sprej).

VARNOSTNI PODATKI

HOS raven: 842 g/l
Opombe glede varnosti: Oglejte si varnostni list in varnostne informacije natisnjene na pločevinki.

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 5 let od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če jih hranimo v suhih, dobro prezračenih prostorih, ne na neposredni sončni svetlobi pri temperaturah med 5° in 35°C.

Datum izdaje: 14/02/2023

Razpoložljive barve & velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnji kopiji podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutno kopijo. Najnovejše kopije podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali podati zahtevo našemu oddelku za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Top Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 4000 44
F : +33(0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32(0) 13 460 200
F : +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu