



ZINSSER[®] BULLS EYE 1-2-3

Temeljni premaz za oprijem in prekrivanje madežev

- Prekrije madeže grafitov, maščobe, rje, tanina cedre in sekvoj
- Premaz proti rji, idealen za novo kovino
- Oprijem na večino površin brez predhodnega brušenja
- Hitro sušenje
- Bela in pastelni odtenki

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

OPIS

Temeljni premaz za oprijem in prekrivanje madežev na vodni osnovi.

PRIPOROČENA UPORABA

Izdelek se lahko nanaša na notranje in zunanje stene, strope, vrata, obloge, temelje, ograje in sorodne površine, ki jih je mogoče barvati. Bulls Eye 1-2-3 se lepi na les, omet, beton, sijajne emajle, lesenit, steklo in ploščice. Izdelek zagotavlja premaz za preprečevanje rje na železnih ograjah, jeklenih okvirjih, ceveh itd. Odporen na rast plesni in plesni na posušenem filmu v vlažnem okolju. Odporen na visoke pH površine (do 12,5), vključno z: ometom, betonom, betonskimi bloki in štukaturo. Zatesni porozne površine in pokrije večino madežev v temeljnem sloju (grafiti, maščobe, rja, tanin cedre in sekvoje, madeži kreozota in asfalta). Nekateri madeži lahko zahtevajo drugi nanos. Notranje podlage: nove ali predhodno pobarvane suhomontažne plošče, strjen omet, cement, liti beton, betonski bloki, štukature, les (bor, jelka, breza, hrast in vezan les), aluminij, železo, jeklo in pocinkana kovina, PVC, sijajni laminati in drugo notranje površine. Zunanje podlage: priporočljivo za vse vrste lesa (nov ali predhodno barvan bor, cedra, sekvoja, vezane plošče in tlačno obdelan les), lesenit, kovino (aluminij, jeklo, železo in pocinkana kovina), PVC, steklena vlakna, zidaki (štukature, betonski bloki, liti beton in opeka).

TEHNIČNI PODATKI

Gostota (g/cm ³):	1,26
Stopnja sijaja:	Saten
Stopnja sijaja pri 60°:	Saten: 23%
Vsebnost trdnih snovi v masi:	50,5%
Vsebnost trdnih snovi v prostornini:	34%

ČAS SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik:	30 minut
Sušenje do naslednjega nanosa:	1 h
Popolnoma utrjeno:	7 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

80-110 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

30-40 µm

TEORETIČNA PORABA

9-12 m²/l

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokrivnost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanašanjem.

PRIPRAVA POVRŠINE

Površine morajo biti čiste, suhe, zdrave in brez prahu, umazanije, odvečnega kredastega materiala, umazanije, maščobe, olja, voska, plesni, lepila za tapete ali kakršne koli kontaminacije, ki bi lahko motila oprijem. Če niste prepričani, površino vedno umijte z gospodinjsko raztopino amoniaka in vode ali ustrezno čistilno raztopino. Odstranite vse netrdno sprijete premaze. Pobrusite robove ostankov barve, da so gladki s površino. Izpostavljeni zunanji les rahlo pobrusite z brusnim papirjem zrnatosti 80 do 100, da odstranite ohlapna ali preperela lesna vlakna. Poskusite odstraniti obstoječe madeže s pranjem, brušenjem, strganjem itd. Uničite plesen z ustreznim sredstvom za odstranjevanje plesni, kot je Rust-Oleum FK 111. Odstranite rjo in očistite kovinske in nove pocinkane podlage z ustreznim čistilom, kot je Rust-Oleum ND14. Na lesu najprej premažite grče z Zinsser® B-I-N Primer-Sealer, preden nanesete celotno površino z Bulls Eye 1-2-3.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred in med nanosom temeljito premešajte.

POGOJI NANOSA

Nanašamo, ko je temperatura zraka in površine med 10 in 32°C in relativna vlažnost med 10 in 70%. Vlažnost podlage ne sme presežati 12%.

UPORABA & REDČENJE: ČOPIČ

Uporabite najlonski, poliestrski ali sintetični čopič. Ne redčite.

UPORABA & REDČENJE: VALJ

Uporabite najlonski, poliestrski ali sintetični valj. Ne redčite.

UPORABA & REDČENJE: BREZZRAČNO PRŠENJE

Velikost konice: 0,015 - 0,017 inče. Tlak tekočine: 140 - 175 bar. Ne redčite.

UPORABA & REDČENJE: ZRAČNO PRŠENJE

Razredčite z največ 10% vode. Atomizacijski tlak: 2 - 4 bar.

ČIŠČENJE OPREME / RAZLITJA

(Topla) voda. Če se posuši na orodju, pustite, da se čez noč namaka v raztopini amoniaka in vode v razmerju 1:4.

OPOMBE

Bulls Eye 1-2-3 ni namenjen za blokiranje močnih vodnih madežev ali za nanašanje na tla, krove, strešne površine ali katero koli površino, ki je izpostavljena potopitvi ali dolgotrajnemu stiku z vodo. Bulls Eye® 1-2-3 lahko niansiramo z maksimalno 16 ml univerzalne barvne paste na liter.

VARNOSTNI PODATKI

HOS raven:	4 g/l
Pripravljena mešanica HOS:	4 g/l
HOS kategorija:	A/g
Meja HOS:	30 g/l
Opombe glede varnosti:	Oglejte si varnostni list in varnostne informacije natisnjene na pločevinki

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 2 leti od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če so shranjeni v suhih, dobro prezračenih prostorih, brez neposredne sončne svetlobe pri temperaturah med 5 in 35 °C.

Datum izdaje: 06/12/2022

Razpoložljive barve & velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam pripravil o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnji kopiji podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutno kopijo. Najnovjše kopije podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali podatki zahtevo našemu oddelku za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

TorCoatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 4000 44
F : +33(0) 130 4099 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32(0) 13460 200
F : +32(0) 13460 201
info@rust-oleum.eu