

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® 1K PROTIZDRSNI TALNI PREMAZ



Enostaven nanos 1K protizdrsnega premaza

- Za prehod pešcev, notranja in zunanja uporaba
- Protizdrsni dodatek je predhodno vmešan v premaz
- Za uporabo na starem betonu (>2 leti), kovini in lesu
- Suho na dotik po 6 urah

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® ENO KOMPONENTNI PROTIZDRSNI PREMAZ

OPIS

Alkidni protizdrski talni premaz na osnovi topil, ki se enostavno nanaša, je posebej zasnovan za nanašanje na star (>2 leti) suh beton za notranjo in zunanjo uporabo. Premaz ima odlično odpornost proti obrabi in nevtralnemu detergentom (brez alkalnih čistilnih sredstev), in je za kratko časovno obdobje odporen na stik z mazalnimi oljem, gorivom, bencinom itd.

PRIPOROČENA UPORABA

7100 Talni premaz se lahko nanaša na betonska tla, starejša od 2 let, ki so popolnoma čista in suha. Ni priporočljivo nanašati na gladek/gost beton ali na beton ki vsebuje aditiv za zaščito pred vlago, ki preprečuje dober oprijem. 7100 Talni premaz se lahko nanese tudi na stare, dobro oprijemljive premaze. 7100 se lahko nanaša na kovinska tla, ki so bila pravilno pripravljena in premazana z ustreznim kovinskim temeljnim premazom Rust-Oleum.

TEHNIČNI PODATKI

Gostota (g/cm³): 1,0 -1,1
Stopnja sijaja: Sijaj
Vsebnost trdih snovi v prostornini: 36 - 40%

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RV 50%

Suho na dotik: 6 hours
Suho za ponovni premaz: 24 hours
Popolnoma suho: 1 week

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

130 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

50 µm

TEORETIČNA PORABA

8,0 m²/l pri 50 µm suh

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Odstranite olje, mast in druge umazanije z Rust-Oleum 2901 EpoxyShield čistilo/razmaščevalec za tla ali s čiščenjem pod visokim pritiskom (paro) v kombinaciji z ustreznimi detergenti. Pobrusite stare nepoškodovane premaze, da naredite površino hrapavo da se vzpostavi dober oprijem. Preverite združljivost s starimi nedotaknjenimi premazi. Med nanosom mora biti površina suha in čista. Na porozni beton nanesite prvi sloj 7100, razredčenega z ±10 % volumna 7301 (standardno razredčilo). Odstranite strjene spojine s peskanjem brez prahu.

NAVODILA ZA UPORABO

Za zagotovitev homogenosti je treba premazne materiale pred uporabo temeljito premešati.

POGOJI NANOSA

Nanesite v suhem in dobro prezračenem prostoru.

NANOS & REDČENJE: ČOPIČ

Zmerno, če je potrebno z 10% volumna 7301 (standardno razredčilo).

NANOS & REDČENJE: VALJ

Zmerno, če je potrebno z 10% volumna 7301 (standardno razredčilo). V primeru nanašanja z valjčkom bosta morda potrebna 2 sloja, da se doseže priporočena debelina filma.

ČIŠČENJE OPREME / RAZLITJA

Takoj po nanosu z uporabo 7301 (standardno razredčilo).

OPOMBE

7100 Talni premaz nikoli ne nanašajte na alkalne podlage. Ni primeren za uporabo na ploščicah in v mokrih prostorih, kot so kopalnice.

VARNOSTNI PODATKI

HOS raven: 456 g/l
Pripravljena mešanica HOS: 485 g/l
HOS kategorija: A1
Meja HOS: 500 g/l
Opombe glede varnosti: Oglejte si varnostni list in varnostne informacije natisnjene na pločevinki.

ROK UPORABNOSTI

Najmanj 5 let od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če so shranjeni v suhih, dobro prezračenih prostorih, brez neposredne sončne svetlobe pri temperaturah med 5 in 35 °C.

Datum izdaje: 07/07/2023

Razpoložljive barve & velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnati z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnji kopiji podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutno kopijo. Najnovjše kopije podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali podati zahtevo našemu oddelku za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu