



ZINSSER® B-I-N AEROSOL



Tesnilo in odstranjevalec madežev na osnovi šelaka

Hitro sušenje

- Odličen oprijem tudi na sijajnih površinah
- Visoko prekrivna formula učinkovito blokira trdovratne in obstojne madeže
- Zatesni porozne površine
- Možen nanos tudi pri temperaturah pod lediščem

ZINSSER® B-I-N AEROSOL

OPIS

Hitro sušeči premaz za blokiranje madežev in neprijetnih vonjav. Zatesni nepremazane ali porozne površine, da imajo zaključne barve boljšo pokrivnost.

PRIPOROČENA UPORABA

Notranja uporaba: nove in že pobarvane mavčne plošče, utrjeni ometi/premazi na osnovi cementa, les (bor, jelka, cedra, sekvoja, vezana plošča), kovine (aluminij, jeklo, nerjavno jeklo, baker), vinil, PVC, steklena vlakna, utrjene zidane površine (štukature, betonski bloki, viliti beton, opeka).

Učinkovito blokira madeže in neprijetne vonjave, ki nastanejo zaradi poškodb zaradi vode in požara. Zatesni madeže temnih barv, maščob, rje, kreozota, asfalta, voščenk, šminke, grafitov, flomastrov, grč, izcejanja smole, prehajanja taninov iz lesa in drugih trdovratnih nečistoč.

Zunanja uporaba: strogo in izključno omejena na točkovno grundiranje. Na primer za trajno prehajanje madežev iz grč in izcejanja smole pred nanosom temeljnega premaza na celotno površino na vodni ali oljni osnovi.

Tesnjenje: B-I-N zatesni nepremazane ali porozne površine, tako da imajo zaključne barve boljšo pokrivnost. Zapolni in utrdi lesna vlakna ter ustvari gladko, zatesnjeno površino z učinkom boljše odpornosti in obstojnosti zaključnega premaza, zato je potrebnih manj nanosov barve.

Upoštevajte, da lahko zelo porozne površine zahtevajo dva nanosa in zmanjšajo izdatnost izdelka na kvadratni meter.

Blokiranje madežev: B-I-N je vrhunski notranji temeljni premaz za učinkovito blokiranje madežev. Že en nanos učinkovito prepreči prehajanje madežev, kot so voda, nikotin, črnilo, grafiti, voščenske, flomastri, rja in madeži od dima, tako da se ne pojavijo skozi zaključni premaz.

Pri nekaterih trdovratnih madežih je potreben drugi nanos. Priporočljiv je za trajno zatesnitev močnih madežev, nastalih zaradi požara in poškodb z vodo.

B-I-N zatesni madeže od dima in neprijetne vonjave, ki nastanejo zaradi požarov ali tobaka.

Prav tako preprečuje širjenje vonjav po urinu in drugih živalskih vonjav.

Sijajne površine: B-I-N se lahko uporablja kot temeljni premaz za izboljšanje oprijema na gladkih površinah brez predhodnega brušenja ali odstranjevanja sijaja.

Stenske obloge: B-I-N se lahko uporablja kot temeljni premaz za obstoječe, dobro oprijete, neporozne stenske obloge, kadar želimo pred barvanjem prekriti vzorce ali temne barve.

TECHNICAL DATA

Gostota (g/cm³):	1,16
Stopnja sijaja:	Mat
Stopnja sijaja pri 60°:	Mat: 5 - 10%
Vsebnost trdnih snovi v teži:	13,8%
Vsebnost trdnih snovi v prostornini:	11%

ČASI SUŠENJA PRI 20° C/RH

50%	
Suho na dotik:	20 min
Suho za ponovni premaz:	45 min
Popolnoma suho:	1 - 3 dni

PRIPOROČENA DEBELINA MOKREGA FILMA

80 - 100 µm

PRIPOROČENA DEBELINA SUHEGA FILMA

25 - 30 µm

TEORETIČNA PORABA

10 - 12 m²/l

PRAKTIČNA PORABA

Praktična pokritost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so poroznost in hrapavost podlage ter izgube materiala med nanosom.

PRIPRAVA POVRŠINE

Površine morajo biti čiste, suhe, trdne ter brez prahu, umazanije, odvečno kredastih delcev, maščobe, olja, voska, plesni, ostankov lepila za tapete ali drugih nečistoč, ki bi lahko zmanjšale oprijem premaza. Če niste prepričani o čistosti površine, jo vedno očistite z raztopino gospodinjskega amoniaka in vode ali z ustreznim čistilnim sredstvom.

Odstranite vse premaze, ki niso dobro oprijeti podlage. Robove preostalega barvnega filma pobrusite, da se gladko zlijejo s površino. Izpostavljen les na zunanjih površinah rahlo pobrusite z brusnim papirjem granulacije 80–100, da odstranite ohlapna ali vremensko poškodovana lesna vlakna. Obstoječe madeže poskusite odstraniti s pranjem, brušenjem, strganjem ali drugim ustreznim postopkom. Zunanjo plesen odstranite z ustreznim sredstvom za uničevanje plesni.

Neobdelan les, ki je bil izpostavljen vremenskim vplivom več kot štiri tedne, je treba rahlo pobrusiti ali mehansko obdelati, da odstranite vremensko poškodovana lesna vlakna. Pred barvanjem odstranite plesen in alge z uporabo ustreznega biocidnega čistila, nato pa površino temeljito sperite s čisto vodo.

Pri poslovnih objektih in šolah upoštevajte veljavne smernice za odstranjevanje plesni.

NAVODILA ZA UPORABO

Da zagotovite enakomerno sestavo premaza, je treba premazni material pred uporabo temeljito premešati.

POGOJI NANOSA

Nanašajte pri temperaturi zraka in podlage med **-1 °C in +32 °C** ter pri relativni zračni vlagi, nižji od **70 %**. Izdelka **B-I-N** ne nanašajte, če je temperatura površine manj kot **3 °C nad temperaturo rosišča**. Vsebnost vlage v podlagi ne sme presežati **12 %**.

NANAŠANJE & REDČENJE: AEROSOL

Pred uporabo pločevinko močno pretresite, dokler se kroglica v notranjosti ne začne premikati. Pločevinko obrnite na glavo in nadaljujte s stresanjem še eno minuto – med uporabo jo občasno pretresite.

Pršite z razdalje 25–30 cm od površine predmeta s kratkimi, enakomernimi »pršilnimi« gibi.

Površino lahko ponovno prebarvate po 30 minutah.

Za čiščenje razpršilne šobe za prihodnjo uporabo pločevinko obrnite na glavo in pršite, dokler ne začne izhajati čist plin.

ČIŠČENJE OPREME / RAZLITJA

Razlite količine in kapljice odstranite z denaturiranim alkoholom ali detergentom z dodatkom amoniaka. Orodje za nanašanje takoj po uporabi očistite s čistilom Mathys Brush Cleaner ali v raztopini 1 dela amoniaka in 3 delov vode.

OPOMBE

Točkovno grundiranje se priporoča samo pri uporabi zaključnih premazov z visoko pokrivnostjo. Za najboljše rezultate pred barvanjem grundirajte celotno površino.

Izdelek ni priporočljiv za nanašanje na celotne zunanje površine ali za uporabo na tleh, terasah oziroma površinah, ki so potopljene v vodo ali so dalj časa v stiku z vodo.

Datum izdaje: 22/06/2026

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N AEROSOL

ROK TRAJANJA

Najmanj 3 leta od datuma proizvodnje v neodprtih pločevinkah, če je izdelek shranjen v suhih, dobro prezračevanih prostorih, zaščiten pred neposredno sončno svetlobo in pri temperaturi med 4 °C in 27 °C.

Datum izdaje: 22/06/2026

Razpoložljive barve & velikosti pakiranja: Za pregled dejanskih razpoložljivih barv in velikosti pakiranja si oglejte ustrezno stran izdelka na www.rust-oleum.eu.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije, vsebovane v tem dokumentu, so po našem najboljšem znanju resnične in točne ter so podane v dobri veri, vendar brez garancije. Šteje se, da se je uporabnik sam prepričal o primernosti naših izdelkov za svoj namen. Rust-Oleum Europe v nobenem primeru ni odgovoren za posledično ali naključno škodo. Izdelke je treba shranjevati, ravnanje z njimi in jih uporabljati pod pogoji, ki so v skladu s priporočili Rust-Oleum Europe, ki so podrobno navedena v zadnji kopiji podatkovnega lista izdelka. Odgovornost uporabnikov je, da si zagotovijo trenutno kopijo. Najnovejše kopije podatkovnega lista so na voljo brezplačno in jih je mogoče prenesti s spletne strani www.rust-oleum.eu ali podati zahtevo našemu oddelku za pomoč strankam. Rust-Oleum Europe si pridržuje pravico do sprememb lastnosti svojih izdelkov brez predhodnega obvestila.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu